

SCHEMA TECNICA

JOINEX636HS + Ag30% - 917 ‰

Legna madre per la produzione di saldatura in oro giallo 750 - 875 - 917 ‰ in lastra e filo. La lega ottenuta è classificata come una saldatura super soffice e può essere colata in staffa o attraverso processo di colata continua. L'utilizzo è suggerito previa aggiunta di 30 ‰ di argento puro alla lega madre.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	n.d.
Durezza dopo indurimento	n.d.
Carico di rottura	n.d.
Carico di snervamento	n.d.
Allungamento	n.d.

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	giallo		
Coordinate colore	n.d.		
Densità	17.43	g/cm ³	
Intervallo di fusione	Solidus:	555	°C
	Liquidus:	937	°C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	500	°C
	20	min
Ricottura di ricristallizzazione	500	°C
	20	min
Indurimento	n.d.	

TAB.4 - Parametri di lavorazione meccanica

Temperatura di prefusione		1037	°C
Temperatura di colata	Min:	987	°C
	Max:	1087	°C
Prima riduzione di sezione	Lamination:	20	%
	Drawing:	10	%
Successive riduzioni di sezione	Lamination:	30	%
	Drawing:	15	%
Decapaggio dopo ricottura	H2SO4:	20	%
	Temp:	50	°C
	Time:	5	min