

SCHEMA TECNICA

PLAST183L - 417 ‰

Legame madre per la produzione di oreficeria in oro rosso 375 - 417 - 585 ‰ ottenuta per lavorazione meccanica. Gli elementi contenuti in questo prodotto garantiscono un'alta qualità superficiale e ottime proprietà di deformazione grazie alla sua capacità di creare una struttura a grano fine, rendendolo adatto alla produzione di tutti i tipi di catena, stampato, lastra e tubo.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	121 HV
Durezza dopo indurimento	n.d.
Carico di rottura	275 MPa
Carico di snervamento	130 MPa
Allungamento	19 %

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso intenso
Coordinate colore	L*: 88.33 a*: 7.42 b*: 16.91
Densità	11.27 g/cm ³
Intervallo di fusione	Solidus: 863 °C Liquidus: 940 °C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	675 °C - 20 min
Ricottura di ricristallizzazione	700 °C - 30 min
Indurimento	275 °C - 180 min

TAB.4 - Parametri di lavorazione meccanica

Temperatura di prefusione	1040 °C
Temperatura di colata	Min: 990 °CMax: 1090 °C
Prima riduzione di sezione	Laminazione: 50 %Trafilatura: 25 %
Successive riduzioni di sezione	Laminazione: 75 %Trafilatura: 50 %
Decapaggio dopo ricottura	H2SO4: 20 %Temp: 50 °C - 5 min