

SCHEMA TECNICA

PRIMA340H - 750 ‰

Lega madre per la produzione di oreficeria in oro giallo 750 ‰ ottenuta per microfusione. Questo prodotto, grazie alla sua complessa composizione, garantisce livelli estremamente alti di disossidazione e di qualità superficiale, una elevata fluidità ed il mantenimento di queste caratteristiche anche dopo numerose rifusioni degli scarti di lavorazione, rendendolo la soluzione più avanzata ed innovativa per fusioni con e senza pietre montate su cera.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	149	HV
Durezza dopo indurimento	260	HV
Carico di rottura	340	MPa
Carico di snervamento	231	MPa
Allungamento	38	%

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	Giallo intenso		
Coordinate colore	L*:	88.00	
	a*:	4.98	
	b*:	22.25	
Densità	15.30	g/cm ³	
Intervallo di fusione	Solidus:	876	°C
	Liquidus:	889	°C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	657 20	°C min
Ricottura di ricristallizzazione	657 20	°C min
Indurimento	275	°C
	180	min

TAB.4 - Parametri di microfusione

Temperatura di prefusione		989	°C
Temperatura di colata	Min: Max:	939 1039	°C °C
Rapporto acqua e gesso		36-38	%
Temperatura dei cilindri	Min: Max:	450 700	°C °C
Tempo di spegnimento senza pietre preincassate	Min: Max:	5 20	min min
Tempo di spegnimento con pietre preincassate		15	min in acqua bollente
Decapaggio	H2SO4: Temp: Tempo:	20 50 50	% °C min