

SCHEDA TECNICA

STAR380L - 417 ‰

Lega madre universale per la produzione di oreficeria in oro bianco senza nichel e palladio 375 - 417 - 585 ‰. Gli elementi contenuti in questo prodotto garantiscono un'alta qualità superficiale in microfusione, mentre in lavorazione meccanica ottime proprietà di deformazione grazie alla sua capacità di creare una struttura a grano fine, rendendolo adatto alla produzione di tutti i tipi di catena, stampato, lastra e tubo.

TAB.1 - Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione	116	HV
Durezza dopo indurimento	150	HV
Carico di rottura	390	MPa
Carico di snervamento	215	MPa
Allungamento	30	%

TAB.2 - Caratteristiche fisiche

Colore	Premium white		
Coordinate colore	L*:	95.40	
	a*:	-2.10	
	b*:	9.95	
Densità	12.45	g/cm3	
Intervallo di fusione	Solidus:	815	°C
	Liquidus:	905	°C

TAB.3 - Trattamenti termici

Ricottura di distensione	675 20	°C min
Ricottura di ricristallizzazione	675 20	°C min
Indurimento	300 180	°C min

TAB.4 - Parametri di microfusione

Temperatura di prefusione		1005	°C
Temperatura di colata	Min: Max:	955 1055	°C °C
Rapporto acqua e gesso		36-38	%
Temperatura dei cilindri	Min: Max:	450 700	°C °C
Tempo di spegnimento senza pietre preincassate	Min: Max:	5 20	min min
Tempo di spegnimento con pietre preincassate		15	min in boiling water
Decapaggio	H2SO4: Temp: Time:	20 50 50	% °C min

TAB.5 - Parametri di lavorazione meccanica

Temperatura di prefusione		1005	°C
Temperatura di colata	Min: Max:	955 1055	°C °C
Prima riduzione di sezione	Lamination: Drawing:	50 25	% %
Successive riduzioni di sezione	Lamination: Drawing:	75 50	% %
Decapaggio dopo ricottura	H2SO4: Temp: Time:	20 50 5	% °C min