

## ТЕХНИЧЕСКИЙ PLAST220I - 585 ‰

Лигатура для производства ювелирных изделий из золота цвета Белый 375 - 417 - 585 - 750 пробы, полученных методом механической обработки. Элементы, содержащиеся в этом продукте, обеспечивают высокое качество поверхности, высокая способность к деформации благодаря мелкозернистой структуре, делает его пригодным для производства полых и сплошных цепей ручной и машинной вязки, изделий глубокой вытяжки и труб.

ТАВ.1 – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Твердость после литья	145 HV
Твердость после дисперсионного старения	нет данных
Предел прочности	565 МПа
Предел текучести	307 МПа
Растяжимость	43 %

ТАВ.2 – ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Белый
Цветовые координаты	L*: 86.42 a*: 1.93 b*: 10.14
Плотность	12.70 g/cm <sup>3</sup>
Диапазон кристаллизации	Солидус: 950 °C Ликвидус: 968 °C

ТАВ.3 – ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА

Отжиг	675 °C - 20 минут
Рекристаллизационный отжиг	700 °C - 30 минут
Дисперсионное старение	нет данных

ТАВ.4 – МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Предварительное легирование	1068 °C
Температура литья	Минимум: 1018 °C Максимум: 1118 °C
Первая деформация	Линейная деформация: 50 % Волочение: 25 %
Последующая деформация	Линейная деформация: 75 % Волочение: 50 %
Отбел после отжига	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 20 % Темп.: 50 °C - 5 минут